

CAP LASURE HYDRO

IMPRÉGNATION SEMI-PELLICULAIRE POUR BOIS EN PHASE AQUEUSE

- Décore et protège à long terme les boiseries intérieures et extérieures.
- Excellente tenue aux U.V.
- Régularise l'humidité du bois.
- Respecte le veinage naturel du bois.
- Facile d'emploi.
- Produit en phase aqueuse : non classé dangereux pour la santé, ni pour l'environnement.
- Sans odeur.
- Coloris : incolore, chêne, chêne rustique, merisier et châtaignier.
- S'utilise sur tous les bois (feuillus, résineux, tropicaux) de construction.
- S'utilise pour les boiseries dans des pièces sèches ou humides et menuiseries extérieures en atmosphère rurale, urbaine, industrielle et maritime.

APPLICATION

S'utilise sur tous les bois, après ponçage et élimination des graisses et salissures, et sur les anciennes lasures adhérentes convenablement lessivées.

Les bois contenant des résines non fixées ou des oléorésines doivent être dégraissés au PRESTO 100 ou DILU 461. Les anciennes lasures non adhérentes doivent être éliminées. La mise en œuvre devra se faire conformément au DTU 59-1. Sur bois neuf en première couche, diluer de 15 à 20 % pour une meilleure adhérence.

- **Brosse et rouleau** : diluer de 0 à 5 %. - **Pistolet** : diluer de 10 à 15 %.
- **Appliquer** : 3 couches en extérieur, 2 couches en intérieur, 1 couche en entretien.

Diluant : Eau. Rendement : 7 – 11 m²/L par couche selon le pouvoir absorbant du bois.

UTILISATIONS

Pour peindre les clôtures, portes, fenêtres, volets, rampes, poutres apparentes, toutes boiseries extérieures ou intérieures.

S'UTILISE AVEC

Nos brosses, notre kit peinture.

CONDITIONS D'EMPLOI

Ne pas appliquer par température inférieure à 5 °C. Stocker à l'abri du gel. Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage. Ne pas appliquer sur certains bois tropicaux : iroko, teck, doussié et certains sipo.

Bois résineux : des exsudations peuvent se produire, même un certain temps après l'application.

CARACTÉRISTIQUES

Liant : émulsion acrylique.

Densité : 1,01 environ.

Extrait sec : 29 %.

Séchage à 20°C et humidité relative de 65 % :

Hors poussières : 15 min. Sec : 1 h. Recouvrable : 2 h.

Classification : AFNOR NFT 36005 – Famille I Classe 4 a.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société

 www.pro5.fr

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

D1570-0309-4423



Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

