



ZEPOXYSOLS

PEINTURE ÉPOXYDIQUE DE SOLS

- ▶ **Revêtement bicomposant.**
- ▶ **Intérieur-extérieur.**
- ▶ **Bonne résistance aux agressions chimiques.**
- ▶ **Aspect satiné/brillant.**
- ▶ **Très bonne adhérence.**
- ▶ **Evite l'usure des chapes.**
- ▶ **Coloris : grège, sable, crème, vert gazon, rouge-brun, vert amande, gris, blanc, noir.**
- ▶ **Peut être rendue antidérapante grâce à nos charges QUARTZ.**

CLASSIFICATION

AFNOR NFT 36005 - Famille I - Classe 6b. Conçue spécialement pour supports béton en intérieur et extérieur.

UTILISATEURS

Ateliers, garages, parkings, magasins, industries chimiques.

APPLICATION

Elle devra se faire conformément au DTU 59-3.

Préparation :

Bien préparer les fonds : sur béton neuf et sec ou ancien, laver avec une solution de CALNET dilué à 25 %.

Rincer abondamment sous pression et laisser sécher 24 heures minimum.

BIEN MÉLANGER LA BASE ET LE DURCISSEUR.

Durée de vie du mélange : 8 h à 20 °C.

Application :

■ Brosse ou rouleau : diluer de 0 à 3 %.

■ Pistolet : diluer de 8 à 10 %.

Diluant et nettoyant matériel : DILU 410.

S'applique en 2 ou 3 couches minces.

Pour la réalisation d'un sol antidérapant, voir notre documentation QUARTZ.

En extérieur, un léger farinage et matage peuvent se produire sans nuire à la tenue du revêtement.

Ne pas appliquer par température inférieure à 10 °C.

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

Séchage à 20 °C et HR à 65 % :

. Hors poussière : 45 minutes.

. Sec : 5 heures.

. Recouvrable : 24 heures.

Attendre 48 heures pour un trafic léger.

Pouvoir couvrant : 4 à 7 m²/kg.

CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

Conservation : un an dans l'emballage hermétiquement clos.

CARACTÉRISTIQUES

Liant : résine époxydique.

Densité du mélange : 1,38 à 1,44 (selon teintes).

Extrait sec : 65 %.

Point éclair : 27 °C.

Proportions (variables selon teintes) :

5 kg = 4,2 kg de Base et 0,8 kg de Durcisseur.


15 kg = 12,5 kg de Base et 2,5 kg de Durcisseur.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

D168-0517-4751



Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société  www.pro5.fr

PROTECTION PRÉCONISÉE : gants, lunettes, vêtements de protection.

