



RETOUCH PAINT

AÉROSOL DE RETOUCHE MONOCOMPOSANTE

- ▶ **Peinture de finition de qualité Professionnelle à base de résine acrylique pour bois, tôle, acier,... destinée à la retouche.**
- ▶ **Protection antirouille.**
- ▶ **Séchage et durcissement rapide.**
- ▶ **Existe en mat, satiné et brillant (brillance élevée) Toute teintes RAL disponibles.**
- ▶ **Pouvoir couvrant exceptionnel.**
- ▶ **Excellente résistance aux U.V et aux intempéries.**
- ▶ **Très bonne adhérence sur les surfaces métalliques.**
- ▶ **Disponible dans plus de 5 000 teintes : Nuancier RAL / AFNOR / Constructeur.**
- ▶ **Existe en 3 finitions : Brillant / Mat : Satiné.**
- ▶ **1 aérosol permet de traiter env. 3 m².**

APPLICATION

Prétraitement : Avant application la surface doit être propre, sèche et dégraissée. Bien éliminer la présence de graisses, de souillures,... avec l'un de nos produits selon la surface à peindre.

Application : Bien homogénéiser l'aérosol avant chaque emploi pendant 2 minutes. Pulvériser à une distance de 25-30 cm de la surface par des mouvements fluides de haut en bas puis de gauche à droite et recommencer ces mêmes mouvements jusqu'au rendu désiré. Ne pas surcharger les passes de peintures.

Après utilisation : Purger IMPÉRATIVEMENT l'aérosol tête en bas pendant quelques secondes en appuyant sur le diffuseur.

CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage. Par temps froid, réchauffer l'aérosol à l'eau chaude avec un maximum de 30 °C. Pour éviter la formation de gouttes lors de l'utilisation de l'aérosol, il faut bouger l'aérosol lorsque vous appuyez sur le diffuseur. Conserver à l'abri de la chaleur, du gel et de l'humidité.

CARACTERISTIQUES D'APPLICATION

Liant : acrylique modifié
Pouvoir couvrant : 100 à 120 g/m²
Séchage hors poussière : 3 minutes à 20°C
Sec : 15 minutes à 20 °C
Dur : 2 heures à 20 °C
Aspect film sec : Brillant/ Mat/ Satiné
Épaisseur film sec : 20µ
Adhérence : excellente sur support bien préparé.

CARACTÉRISTIQUES

Volume net : 400 ml
Extrait sec : 40 à 50 % en fonction des teintes - 49 % pour le blanc
Gaz propulseur : oxyde de diméthyle

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

POUR UNE DÉMONSTRATION :
CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT ZEP
OU LE SERVICE COMMERCIAL : 02 37 65 50 52

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société **Pro5** www.pro5.fr

PROTECTION PRÉCONISÉE : Gants, lunettes.

D3145-0621

